



Stand 25.08.2010

## Vorratsbleche:

Quartobleche **aus Blockguss, Vacuum entgast, normalisiert**  
Güte **16 Mn Cr 5 nach EN 10084**  
Toleranzen **nach EN 10029 A/N**  
Kanten längs **GK**  
Attest **EN 10204/3.1**  
mech. Werte **nur indikativ**  
Härtewerte **nach EN 10084**  
Abrechnung **verwogen brutto für netto**  
US-Test **nach EN 10160 S1E1 min. 90% DCL3 max. 10% DCL4**

Pos	Bermerkung:	Dimension	Güte	Attest	Vorrat (to)	Vorrat Stk.
4	R0190	140x2'500x7'400 mm	16MNCR5	APZ3.1	20.332	1
13	R0190	160x2'500x6'400 mm	16MNCR5	APZ3.1	20.096	1
14	R0190	180x2'500x5'600 mm	16MNCR5	APZ3.1	19.782	1